

SEBOSCRATCH 211



Sortiment von lösemittelbasierten Siebdruck-Rubbelfarben mit ausgezeichneter Deckkraft, z.B. für die Produktion von Losen

Eigenschaften

Es liegt eine harte und eine weiche Version für unterschiedliche Untergründe vor. Der Farbfilm lässt sich leicht mit dem Fingernagel oder einer Münze entfernen. Die Entfernbarkeit wird auch durch eine Lagerung des gedruckten Farbfilms nicht beeinflusst.

Rubbelfarben werden gewöhnlich über im Offset-Verfahren hergestellte Undurchsichtige Flächen gedruckt. Saugende Untergründe sollten vermieden werden, da diese die leichte Entfernbarkeit der Farbe hemmen. Hier kann mit einem Offset- oder Siebdrucklack vorgearbeitet werden. Die harte Farbversion benötigt gewöhnlich einen Primer, die weiche Version kann normalerweise direkt auf die gut getrocknete Offsetfarbe (2-3 Tage) gedruckt werden.

Gewebe

Wir empfehlen ein Siebdruckgewebe zwischen 43-80 und 77-55. Damit können 30-35 m² je kg gedruckt werden.

Kopierschicht

geeignet sind die wasser- und lösemittelbeständigen Kopierschichten aus dem Hause Kissel&Wolf (KIWO), Azocol Z 1, Azocol Z140, Azocol Z 155

Trocknung

Die Farben trocknen schnell durch Verdunstung des Lösemittels. Gute Belüftung ist wichtiger als hohe Temperatur. Bei Raumtemperatur sind die Farben in 5-10 Minuten staubtrocken, im Trockentunnel kann bei 50-60 ° C in 20-30 Sekunden ein trockener Farbfilm erzielt werden

Hilfsmittel

Alle Rubbelfarben sollten mit 10-15 % Verdünner 021 eingestellt werden.

Reiniger

KIWO LM 612, LM 628, LM 657, LM 665, bzw. Kiwoclean AQ 820 + 3 Teile Wasser oder AQ 835 + 3 Teile Wasser

Rakel

Gute Erfahrungen liegen mit der RKS Rakel HQ 3, siehe Katalog Siebdruckpartner

Sicherheit

Für detaillierte Gesundheits- bzw. Sicherheitsinformationen lesen Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt, dass wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen

Sortiment

211.670	Silber standard
211.370V1	Silber härtere Vers.
211.370V2	Silber metallic
211.770	Gold standard
211.770V3	Gold metallic
211.650	Schwarz standard
211.750	Weiß standard

Hinweis

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Auswahl und Prüfung der Farbe für einen konkreten Einsatzzweck liegen ausschließlich in

Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt.

